

## Assicelle per finestre in legno e sughero Iswood®

|                        |  |
|------------------------|--|
| Struttura stratificata | Come isolamento termico viene utilizzata una struttura stratificata composta da sughero e lamelle in legno secondo specifica del cliente |
| Isolamento termico     | Sughero, 300 kg/m <sup>3</sup>   |
| Legno                  | Qualità A/A<br>Certificato FSC o PEFC<br>Varie essenze disponibili<br>Possibilità di combinazione di varie essenze                       |
| Incollaggio            | EN 204-D4  |
| Esecuzione bordi       | Bordi squadrate  |
| Dimensioni             | Produzione su misura e su commessa secondo specifica del cliente   |

| Valori U (esempi) |   |                               |
|-------------------|---|-------------------------------|
| Spessore (mm)     | Struttura stratificata legno/sughero (mm) | Valore U (W/m <sup>2</sup> K) |
| 66                | 15/12/3/6/3/6/6/9/6                       | 0,866                         |
| 67                | 12/6/3/18/28                              | 0,978                         |
| 69                | 15/6/6/27/15                              | 0,850                         |
| 70                | 21/18/7/6/18                              | 0,958                         |
| 75                | 22/25/28                                  | 0,913                         |
| 77                | 21/6/11/18/21                             | 0,914                         |
| 79                | 8/6/5/21/15/9/15                          | 0,772                         |
| 80                | 28/6/8/21/17                              | 0,861                         |
| 89                | 11/12/4/12/50                             | 0,847                         |