

Rahmenverbreiterungen für Kunststoff-Hebeschiebetüren

WEISS

Deckplatte und Oberfläche	Hart-PVC, Farbe Veka, Kömmerling oder Finstral, 4 mm
Wärmedämmung	Expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS), 15 kg/m ³ , 105–212 mm
Verleimung	Wasserfest D3 (EN 204-D3)
Einleimer	Sperrholz, umlaufend Sondereinleimer werden nach Ihrem Plan eingelegt
Kantenbearbeitung	Alle möglichen CNC-Kantenprofilbearbeitungen werden nach Ihren Profilingaben allseitig gefertigt Spezielle CNC-Bearbeitungen wie Ausschnitte oder Oberflächenbearbeitungen wie Lüftungsschlitze oder Oberflächennuten sind ebenfalls möglich
Stärken	Alle Stärken von 113 mm bis 220 mm herstellbar Stärken unter 113 mm siehe Rahmenverbreiterungen für Kunststofffenster
Formate	Alle Formate von 500 x 95 mm bis 3588 x 1294 mm herstellbar

Alle Elementstärken von 113 mm bis 220 mm herstellbar. Für weitere U-Wert-Berechnungen wenden Sie sich bitte an unsere Berater.

Elementstärke	mm	113	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
Stärke Deckplatte	mm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Stärke Wärmedämmung	mm	105	112	122	132	142	152	162	172	182	192	202	212
U-Wert	W/m ² K	0,335	0,316	0,291	0,271	0,253	0,237	0,223	0,211	0,200	0,190	0,181	0,172
Gewicht	kg/m ²	13,0	13,1	13,3	13,4	13,6	13,7	13,9	14,0	14,2	14,3	14,5	14,6

RENOLIT-FOLIE

Deckplatte und Oberfläche	Hart-PVC mit Renolit-Folie, 4 mm (sämtliche Farben erhältlich)
Wärmedämmung	Expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS), 15 kg/m ³ , 105–212 mm
Verleimung	Wasserfest D3 (EN 204-D3)
Einleimer	Sperrholz, umlaufend Sondereinleimer werden nach Ihrem Plan eingelegt
Kantenbearbeitung	Alle möglichen CNC-Kantenprofilbearbeitungen werden nach Ihren Profilingaben allseitig gefertigt Spezielle CNC-Bearbeitungen wie Ausschnitte oder Oberflächenbearbeitungen wie Lüftungsschlitze oder Oberflächennuten sind ebenfalls möglich
Stärken	Alle Stärken von 113 mm bis 220 mm herstellbar Stärken unter 113 mm siehe Rahmenverbreiterungen für Kunststofffenster
Formate	Alle Formate von 500 x 95 mm bis 2988 x 1294 mm herstellbar

Alle Elementstärken von 113 mm bis 220 mm herstellbar. Für weitere U-Wert-Berechnungen wenden Sie sich bitte an unsere Berater.

Elementstärke	mm	113	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
Stärke Deckplatte	mm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Stärke Wärmedämmung	mm	105	112	122	132	142	152	162	172	182	192	202	212
U-Wert	W/m ² K	0,335	0,316	0,291	0,271	0,253	0,237	0,223	0,211	0,200	0,190	0,181	0,172
Gewicht	kg/m ²	13,0	13,1	13,3	13,4	13,6	13,7	13,9	14,0	14,2	14,3	14,5	14,6