

Rahmenverbreiterungen für Kunststofffenster Standard

WEISS

Deckplatte und Oberfläche	Hart-PVC, Farbe Veka, Kömmerling oder Finstral, 4 mm
Wärmedämmung	Expandierter Polystyrol-Hartschaum mit Grafitzusatz (EPS Lambda), 25 kg/m ³ , 32–104 mm Andere Wärmedämmungen wie PUR-Hartschaum, Glaswolle usw. erhältlich
Verleimung	Wasserfest D4 (EN 204-D4)
Einleimer	Sperrholz IW67, umlaufend oder an den Längskanten
Kantenbearbeitung	Alle möglichen CNC-Kantenprofilbearbeitungen werden nach Ihren Profilangaben allseitig gefertigt Spezielle CNC-Bearbeitungen wie Ausschnitte, Rund- und Segmentbogen oder Oberflächenbearbeitungen wie Lüftungsschlitze oder Oberflächennuten sind ebenfalls möglich
Stärken	Alle Stärken von 40 mm bis 112 mm herstellbar Stärken ab 113 mm siehe Verbreiterungen für Kunststoff-Hebeschiebetüren Stärken unter 40 mm siehe Füllungen für Kunststofffenster
Formate	Alle Formate von 500 x 95 mm bis 3588 x 1294 mm herstellbar

Alle Elementstärken von 40 mm bis 112 mm herstellbar. Für weitere U-Wert-Berechnungen wenden Sie sich bitte an unsere Berater.

Elementstärke	mm	40	50	54	58	60	68	70	76	80	86	90	100	112
Stärke Deckplatte	mm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Stärke Wärmedämmung	mm	32	42	46	50	52	60	62	68	72	78	82	92	104
U-Wert	W/m ² K	0,756	0,600	0,554	0,514	0,497	0,437	0,424	0,390	0,370	0,344	0,328	0,295	0,263
Luftschalldämmung	34 dB Elementstärke: 58 mm; Prüffläche: 1,9 m ² (Download Prüfberichte)													
Gewicht	kg/m ²	12,2	12,5	12,6	12,7	12,7	12,9	13,0	13,1	13,2	13,4	13,5	13,7	14,0

RENOLIT-FOLIE

Deckplatte und Oberfläche	Hart-PVC mit Renolit-Folie, 4 mm (sämtliche Farben erhältlich)
Wärmedämmung	Expandierter Polystyrol-Hartschaum mit Grafitzusatz (EPS Lambda), 25 kg/m³, 32-104 mm Andere Wärmedämmungen wie PUR-Hartschaum, Glaswolle usw. erhältlich
Verleimung	Wasserfest D4 (EN 204-D4)
Einleimer	Sperrholz IW67, umlaufend oder an den Längskanten
Kantenbearbeitung	Alle möglichen CNC-Kantenprofilbearbeitungen werden nach Ihren Profilangaben allseitig gefertigt Spezielle CNC-Bearbeitungen wie Ausschnitte, Rund- und Segmentbogen oder Oberflächenbearbeitungen wie Lüftungsschlitze oder Oberflächennuten sind ebenfalls möglich
Stärken	Alle Stärken von 40 mm bis 112 mm herstellbar Stärken ab 113 mm siehe Verbreiterungen für Kunststoff-Hebeschiebetüren Stärken unter 40 mm siehe Füllungen für Kunststofffenster
Formate	Alle Formate von 500 x 95 mm bis 2988 x 1294 mm herstellbar

Alle Elementstärken von 40 mm bis 112 mm herstellbar. Für weitere U-Wert-Berechnungen wenden Sie sich bitte an unsere Berater.

Elementstärke	mm	40	50	54	58	60	68	70	76	80	86	90	100	112
Stärke Deckplatte	mm	4												
Stärke Wärmedämmung	mm	32	42	46	50	52	60	62	68	72	78	82	92	104
U-Wert	W/m²K	0,756	0,600	0,554	0,514	0,497	0,437	0,424	0,390	0,370	0,344	0,328	0,295	0,263
Luftschalldämmung	34 dB Elementstärke: 58 mm; Prüffläche: 1,9 m ² (Download Prüfberichte)													
Gewicht	kg/m ²	12,2	12,5	12,6	12,7	12,7	12,9	13,0	13,1	13,2	13,4	13,5	13,7	14,0