

Trockenunterlagsboden Typ UBS und UBM

Trockenunterlagsboden Typ UBS

Deckplatte	Zementgebundene Spanplatte, 30 mm
Wärmedämmung	Expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS), 15 kg/m ³ , 10–70 mm
Verleimung	Wasserfest D3 (EN 204-D3)
Oberfläche	Zementgebundene Spanplatte, roh
Kantenbearbeitung	Umlaufende Nut-Kamm-Verbindung in der zementgebundenen Spanplatte
Format	1650 × 230 mm (0,379 m ²)

Elementstärke	mm	40	50	60	70	80	90	100
Stärke Deckplatte	mm	30	30	30	30	30	30	30
Stärke Wärmedämmung	mm	10	20	30	40	50	60	70
U-Wert	W/m ² K	1,776	1,211	0,918	0,739	0,619	0,532	0,467
Trittschallminderung	ALw = 17 dB (Download Prüfberichte)							
Gewicht	kg/St.	13,7	13,8	13,8	13,9	13,9	14,0	14,0

Lieferprogramm	Die Lieferung erfolgt stückgenau auf Einwegpaletten, mit Stretchfolie umwickelt.							
Anzahl Platten pro Palette	St.	125	100	85	70	65	55	50
Anzahl m ² Palette	m ²	47,4	37,9	32,2	26,5	24,6	20,8	19,0

Trockenunterlagsboden Typ UBM

Deckplatte	Zementgebundene Spanplatte, 30 mm
Wärmedämmung	Steinwolle, 160 kg/m ³ , 10–70 mm
Verleimung	Wasserfest D3 (EN 204-D3)
Oberfläche	Zementgebundene Spanplatte, roh
Kantenbearbeitung	Umlaufende Nut-Kamm-Verbindung in der zementgebundenen Spanplatte
Format	1650 × 230 mm (0,379 m ²)

Elementstärke	mm	40	50	60	70	80	90	100
Stärke Deckplatte	mm	30	30	30	30	30	30	30
Stärke Wärmedämmung	mm	10	20	30	40	50	60	70
U-Wert	W/m ² K	1,916	1,344	1,034	0,841	0,709	0,612	0,539
Trittschallminderung	ALw = 24 dB (Download Prüfberichte)							
Gewicht	kg/St.	14,3	14,9	15,5	16,1	16,7	17,3	17,9

Lieferprogramm	Die Lieferung erfolgt stückgenau auf Einwegpaletten, mit Stretchfolie umwickelt.							
Anzahl Platten pro Palette	St.	125	100	85	70	65	55	50
Anzahl m ² Palette	m ²	47,4	37,9	32,2	26,5	24,6	20,8	19,0