

Assicelle per finestre in legno e sughero Iswood®

Sughero

Il sughero impiegato non rientra **in nessuna** delle seguenti categorie:

- Raccolta in aree forestali con violazione di tradizioni o diritti civili
- Raccolta in aree forestali non ammesse dall'FSC per via dell'alto valore di conservazione e della presenza di legno a rischio estinzione
- Raccolta proveniente da alberi geneticamente modificati (GR)
- Raccolta illegale
- Raccolta in foreste naturali convertite in piantagioni o in aree non forestali

Caratteristiche	Simbolo	Metodo di prova	Unità	Valore
Peso specifico apparente	ρ_a		kg/m ³	300
Conducibilità termica	λ_D		W/mK	0,044
Resistenza alla trazione			MPa	0,60–0,75

Legno

Sono disponibili tutte le essenze; possibilità di combinazione di varie essenze

- Qualità A/A
- Certificato FSC o PEFC

Caratteristiche abete rosso	Simbolo	Metodo di prova	Unità	Valore
Peso specifico apparente	ρ_a		kg/m ³	470
Conducibilità termica	λ_D		W/mK	0,140
Caratteristiche quercia	Simbolo	Metodo di prova	Unità	Valore
Peso specifico apparente	ρ_a		kg/m ³	700
Conducibilità termica	λ_D		W/mK	0,210
Caratteristiche faggio, frassino	Simbolo	Metodo di prova	Unità	Valore
Peso specifico apparente	ρ_a		kg/m ³	700
Conducibilità termica	λ_D		W/mK	0,170