FRINORM®

Unterbauelemente für Fenster und Türen
Feuchte- und fäulnisbeständig

Deckplatte und Oberfläche	Polyurethan Recycling Platte PH, 16 mm
Wärmedämmung	Intensiv expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS Perimeter), 30 kg/m³, 8–67 mm
Verleimung	Wasserfest D3 (EN 204-D3)
Kantenbearbeitung	Alle möglichen CNC-Kantenprofilbearbeitungen werden passend zu Ihrem Schwellenprofil nach Ihren Profilangaben gefertigt
Stärken	Alle Stärken von 40 mm bis 99 mm herstellbar Stärken ab 100 mm siehe Unterbauelemente für Hebeschiebetüren
Formate	Polyurethan Recycling Platte, PH: alle Formate von 500 x 95 mm bis 3588 x 1294 mm herstellbar Polyurethan Recycling Platte, CL: alle Formate von 500 x 95 mm bis 3038 x 1214 mm herstellbar

Alle Elementstärken von 40 mm bis 99 mm herstellbar. Für weitere U-Wert-Berechnungen wenden Sie sich bitte an unsere Berater.

Elementstärken	**mm**	**40**	**58**	**64**	**68**	**74**	**82**	**90**	**99**
Stärke Deckplatte	mm	16	16	16	16	16	16	16	16
Stärke Wärmedämmung	mm	8	26	32	36	42	50	58	67
U-Wert	**W/m²K**	**1,200**	**0,725**	**0,641**	**0,595**	**0,537**	**0,475**	**0,426**	**0,381**
Gewicht	kg/m²	17,8	18,3	18,5	18,6	18,8	19,1	19,3	19,6

Deckplatte und Oberfläche	Polyurethan Recycling Platte CL, 16 mm
Wärmedämmung	Intensiv expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS Perimeter), 30 kg/m³, 8–67 mm
Verleimung	Wasserfest D3 (EN 204-D3)
Kantenbearbeitung	Alle möglichen CNC-Kantenprofilbearbeitungen werden passend zu Ihrem Schwellenprofil nach Ihren Profilangaben gefertigt
Stärken	Alle Stärken von 40 mm bis 99 mm herstellbar Stärken ab 100 mm siehe Unterbauelemente für Hebeschiebetüren
Formate	Polyurethan Recycling Platte, PH: alle Formate von 500 x 95 mm bis 3588 x 1294 mm herstellbar Polyurethan Recycling Platte, CL: alle Formate von 500 x 95 mm bis 3038 x 1214 mm herstellbar

Alle Elementstärken von 40 mm bis 99 mm herstellbar. Für weitere U-Wert-Berechnungen wenden Sie sich bitte an unsere Berater.

Elementstärken	**mm**	**40**	**58**	**64**	**68**	**74**	**82**	**90**	**99**
Stärke Deckplatte	mm	16	16	16	16	16	16	16	16
Stärke Wärmedämmung	mm	8	26	32	36	42	50	58	67
U-Wert	**W/m²K**	**1,216**	**0,731**	**0,645**	**0,598**	**0,540**	**0,477**	**0,428**	**0,383**
Gewicht	kg/m²	19,4	19,9	20,1	20,2	20,4	20,7	20,9	21,2

Frinorm AG, Wärmedämmelemente
Föhrenweg 12, FL-9496 Balzers, Telefon 00423 384 23 66, Fax 00423 384 23 35, www.frinorm.com, info@frinorm.com